

AERTES™ FLUIDISATIE DOEKEN

Kenmerk: Slijtvast


TOEPASSINGEN

Bulktransport:

- Aluminium.
- Cement, gips, kalk en andere mineralen.
- Assen.
- Meststoffen en veevoeders.
- Bloem, cacao, melkpoeder, etc.

KENMERKEN

- Flexibel.
- Slijtvast.
- Glad oppervlak.
- Uniforme porositeit (essentieel voor een goed fluidisatie proces).



AERTES™ CODE	VEZEL	GEWICHT GR/M2	DIKTE MM	LUCHTDOORLAATBAARHEID @ 3000 PA L/DM2 MIN.	MAXIMUM TEMPERATUUR
T5	Polyester	3560	5,5	35	150 °C
T10	Polyester	5900	9,1	70	150 °C
X5	Metaramide	2700	4,1	70	220 °C (250 °C piekbelasting)